

ปูนฉาบละเอียดทีพีไอ M100



หมายเหตุ :

หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน 2 ชม. 30 นาที (ปูน 1 ถุง 50 กก. ใช้น้ำ 12 ลิตร)
ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปิดฝา密封

พื้นที่ในการใช้

ความหนาในการฉาบ (มม.)	ปูน 1 ถุง 量化ได้พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณการใช้ต่อ ตร.ม. (กก.)
10	2.88	17
15	2.16	23



ลักษณะผลิตภัณฑ์

คือปูนฉาบผสมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบตกแต่งผิวนั้ง ที่ต้องการความประณีต สวยงาม
เนื้องานที่ได้จะมีความเนียนและละเอียดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ใช้อิฐมวลหรือคอนกรีตบล็อก ใช้
ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน มอก.1776-2542 (ฉาบละเอียด)

วัตถุดิบ

- ปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150
และ มอก.15 เล่ม 1-2555
- หินบouldercement (Limestone Fine) ผ่านกระบวนการกรองแท้และตัดขนาดถึง 2 ครั้ง
- สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ่มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย¹
ลดน้ำยาห้ามแตกหัก และการแตกกล้ำยง ผังไม่หลุดล่อน และไม่หลุดหลังการฉาบ

วิธีการใช้

- ทำความสะอาด และราดน้ำผิวนั้งที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
- ผสมปูนฉาบละเอียด ทีพีไอ M100 กับน้ำสะอาด 3:1 โดยปริมาตร
- ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
- นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้
ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

สำหรับงานฉาบตกแต่งผิวนั้งอิฐและคอนกรีต