ปูนผลิตบล็อคมวลเบาทีพีไอ M220B





ลักษณะการใช้งาน

- ปูนสำเร็จรูปสำหรับใช้ผลิตบล็อกมวลเบา แบบ CLC (ชนิดไม่อบไอน้ำ) ใช้ผสมกับสารก่อฟองอากาศและน้ำ ตามอัตราส่วนที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด

วิธีการใช้งาน

- ผสมปูนสำเร็จรูปสำหรับคอนกรีตบล็อกมวลเบา(M220B) กับน้ำ โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง (50 กก.) ต่อน้ำ 7.0 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
- เติมสารก่อฟองตามอัตราส่วนที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เทลงแบบที่เตรียมไว้
- ปล่อยให้ปูนเซ็ทตัวประมาณ 2 ชม. จึงถอดแบบ ก่อนนำไปตัดตามขนาดที่ต้องการ



ปริมาณการใช้งาน เพื่อผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาขนาด 20x60x7.5 ซม.

จำนวนปูนสำเร็จรูป [ถุง]	ปริมาณผงปูน [กิโลกรัม]	จำนวนการผลิต [ก้อน]
20	1,000	120

สำหรับผลิตบล็อคมวลเบา ชนิดไม่อบไอน้ำ