

# ปูนทรายดีพีไอ M250



- ใช้เฉพาะบนผนังคอนกรีต/พื้นที่ผิวคอนกรีตที่ไม่ได้รับน้ำหนักมาก ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อก
- สามารถต้านทานต่อการความเข้มข้นถึง pH3
- สามารถใช้ผสมพิเศษสำหรับงานคอนกรีต

## วิธีการเตรียมการใช้งานฉาบ

- ทำความสะอาดบริเวณผนังที่ต้องการจะฉาบ ไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน สารเคมี หรือสิ่งชิ้งอาจมีผลต่อการยึดเกาะ จากนั้นราดน้ำให้ซึม และปัดล้อຍให้แห้งหมด
- ผสมปูน M250 1 ถุง (20 กิโลกรัม) กับน้ำประมาณ 2.7 ลิตร บ้านผสมให้เข้ากันดี ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที และปั่นผสมอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน
- นำปูนที่ผสมเสร็จจากด้วยเครื่องเหล็กขัดมัน โดยเฉพาะที่ลักษณะ ล ะ 5 มม. เมื่อขันแรกรแห้งหมด จึงจะขันต่อไปจนได้ความหนาประมาณ 10 มม. เมื่อปูนแห้งหมดให้ขัดมันตามวิธีการฉาบขัดมันทั่วไป



## วิธีการเตรียมการใช้งานคอนกรีต

- ผสมปูน M250 1 ถุง (20 กิโลกรัม) กับทินขนาด 1/2" - 3/4" จำนวน 20 กิโลกรัมและน้ำประมาณ 3 ลิตร ผสมให้เข้ากันดี ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที และปั่นผสมอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน
- นำปูนที่ผสมเสร็จนำไปใช้งานคอนกรีต ตามวิธีการใช้งานทั่วไป



## ปริมาณการใช้งานฉาบ

ความหนาของปูนฉาบคอนกรีต	ปริมาณการใช้ต่อ 1 ตารางเมตร	พื้นที่ที่ได้ต่อปูน 1 ถุง
10 มิลลิเมตร	20 กิโลกรัม	1 ตารางเมตร

## ปริมาณการใช้งานคอนกรีต

คอนกรีตปริมาตร	ปริมาณปูน M250	ปริมาณทินขนาด 1/2" - 3/4"
1 ลูกบาศก์เมตร	1.2 ตัน	1.2 ตัน

หมายเหตุ : ไม่ควรล้มล้างปูนโดยตรง ควรมีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงผ้าอย่าง หัวกากรองผุนหรือผ้าปีตจูกในขณะใช้งาน

สำหรับงานฉาบและงานคอนกรีตที่ต้องการกัดกร่อนทนกรดสูง