

คอนกรีตแห้งที่พีไอ 350KSC Cylinder M404



สะดวก
รวดเร็ว
แข็งแรง

งานเสา คาน ตอม่อ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 350 KSC

ขอบเขตการใช้งาน

ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เทพื้น ถนน ลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน ตอม่อ

วิธีการใช้งาน

- ผสมปูนสำเร็จรูป M404 1 ถุง (50 กก.) ต่อน้ำ 7-8 ลิตร
- แล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ให้ได้ความข้นเหลวตามที่กำหนด แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
- ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ, น้ำยาหน่วง ฯลฯ โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด

ปริมาณการใช้

อัตราส่วนผสมต่อถุง	ปริมาณต่อลูกบาศก์เมตร
ปูน M404 1 ถุง (50 kg.)	ปูน M404 45 ถุง (2,250 kg.)
น้ำ 7-8 ลิตร	น้ำ 315-360 ลิตร

ปริมาณการใช้ : กรณีผสมหิน ½ หรือ ¾"

อัตราส่วนผสมต่อถุง	ปริมาณต่อลูกบาศก์เมตร
ปูน M404 1 ถุง (50 kg.)	ปูน M404 30 ถุง (1,500 kg.)
หิน ½ หรือ ¾ 30 kg. (3 ถังปูน)	หิน ½ หรือ ¾ 900 kg. (90 ถังปูน)
น้ำ 7-8 ลิตร	น้ำ 210-240 ลิตร

