

ซีเมนต์แท้เง็บเร็วพิเศษทีพีไอ M680

ลักษณะผลิตภัณฑ์

เป็น Mixed Hydraulic Cement ที่มีคุณสมบัติการเซ็ตตัวเร็วมาก สามารถเซ็ตตัวทั้งในน้ำหรือ ในอากาศได้ภายในเวลา 3-5 นาที ใช้สำหรับซ่อมแซมรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมของน้ำ ผนังคอนกรีต สร้างว่า晏น้ำ สามารถซ่อมได้ในขณะที่น้ำกำลังไหลอยู่ นอกจากนี้ยังเหมาะสมสำหรับงานซ่อมที่ต้องการให้สามารถใช้งานได้เร็ว เช่น งานซ่อมทางเดิน ผนังคอนกรีต หรือใช้สำหรับงานยึดสลัก หรือ น็อตให้ผงติดในเนื้อคอนกรีต เป็นต้น



วิธีการใช้

1. ยกตัวตอกแต่งผิวงานที่จะซ่อมให้เรียบ ขัดเม็ดหิน เศษปูนที่ไม่แข็งแรงออกให้หมด ควรให้เป็นร่องบางๆ อย่างน้อย 1 ซม. ทำความสะอาดด้วยน้ำ ให้ผิวงานอิ่มตัวก่อนการซ่อม
2. ผสมปูนกับน้ำสะอาดโดยใช้อัตราส่วน 4:1
3. ผสมให้เข้ากันอย่างรวดเร็ว ให้มีปริมาณครบที่จะทำงานภายใน 3 นาที ปูนที่ผสมไว้แข็งตัวแล้วห้ามนำกลับมาใช้อีก

หมายเหตุ : WATER PLUG 1 กก. เมื่อผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด มีปริมาณประมาณ 500 ลบ.ซม.

วิธีการทำงาน

- กรณีซ่อมแซมรอยร้าว ขนาดที่น้ำกำลังไหล ให้ก้มปูนที่ผสมเสร็จแล้วให้ในอุ้งมือ เมื่อรู้สึกว่าปูนเริ่มเซ็ตตัว ให้อุดปูนเข้าไปในรอยร้าวลดทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที จากนั้นตอกแต่งผิวงานให้เรียบร้อย
- กรณีซ่อมแซมรอยแตกร้าวของคอนกรีต ให้ใช้เกรียงปัดปูนไปยังรอยแตกร้าวของคอนกรีต แล้วทำการตอกแต่งให้เรียบร้อยก่อนที่ปูนจะเซ็ตตัว และควรมีการรับน้ำโดยใช้ถังน้ำพรม หรือใช้ผ้าเบี่ยงหัวทับไว้อย่างน้อยประมาณ 3 ชั่วโมง
- กรณีงานยึดสลัก หรือน็อตในเนื้อคอนกรีต เมื่อตอกแต่งรูที่จะผงสลัก หรือน็อตเสร็จแล้ว ควรให้มีระยะห่างจากสลักหรือน็อตกับเนื้อคอนกรีตอย่างน้อย 1 ซม. จากนั้นอุดปูนที่ผสมแล้วลงไปให้เต็มท่อโดยใช้เกรียงอุดให้แน่น โดยพยายามทำให้เรียบร้อยก่อนที่ปูนจะเซ็ตตัว



สำหรับงานซ่อมอุดรอยร้าว หยุดน้ำทันที แท้เง็บเร็วพิเศษ